


LATICRETE 3701 Mortar Admix





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATICRETE 3701 Mortar Admix è un lattice a base di speciali polimeri progettato per essere miscelato con prodotti cementizi in polvere quali malte da intonaco, massetti, rasanti ed adesivi.

UTILIZZI

 LATICRETE 3701 utilizzato in sostituzione dell'acqua. migliora notevolmente la lavorabilità e le caratteristiche chimico-fisiche di qualunque miscela cementizia. Fornisce inoltre un modo pratico e veloce per installare ceramica, mattoni e pietra naturale.

VANTAGGI

- · Per applicazioni in interno ed esterno
- Impartisce elevata resistenza agli shock termici e alle
- Aumenta l'adesione e la resistenza alla compressione dei premiscelati a base di cemento Adatto all'immersione continua in acqua
- Flessibilità superiore



Latex Admixture for cement mortars

PRODUCT DESCRIPTION

LATICRETE 3701 Mortar Admix is a specially designed latex admixture for use with thin-set mortars, cement arouts. cement mortar beds, and other cement mixes.

USES

 Used in place of water, LATICRETE 3701 Mortar Admix improves the working and physical properties of any cement mix and provides an economical and easy way to make permanent, trouble-free installations of ceramic tile, brick and natural stone.

ADVANTAGES

- Interior and External applications
- Shock, chemical and frost resistant.
- · Increased bond and compressive strength
- Water resistant; suitable for submeraed applications.
- Superior flexibility



DATI TECNICI RILEVATI A 23°C e 50% U.R.

Questo prodotto possiede il certificato GREENGUARD per la Qualità dell'Aria in Interno rilasciato dall'Istituto per l'Ambiente GREENGUARD in accordo agli standard per i prodotti finiti a basse emissioni. Il contenuto totale di Composti Organici Volatili (COV) del prodotto

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco
Temperatura d'applicazione:	da +4°C a +32°C

LATICRETE 3701 Mortar Admix + LA	TICRETE 2261S
Aspetto:	polvere
Colore:	grigio
Lattice d'impasto in peso sulla polvere:	8-10%
Tempo di miscelazione:	3-5 min.
Spessore applicabile per mano:	da 1 a 5 cm
Densità prodotto miscelato:	1.8-2.0 kg/dm ³
Pedonabilità:	6-8 ore
Temperatura d'applicazione:	da + 4°C a + 32°C

TECHNICAL DATA AT 23°C e 50% U.R.*



This product has been certified for Low Chemical emissions (ULCOM/GG UL2818) under the UL GREENGUARD Certification Program for Chemical Emissions for Building Materials Finishes and Furnishings (UL2818

Total VOC content of the fresh mixture is 2.39 g/E

Appearance:	liquid
Color:	white
Application temperature:	from +4°C to +32°C

LATICRETE 3701 Mortar Admix + LATICRETE 22615	
Appearance:	powder
Color:	grey
Percentage of latex on powder:	8-10%
Mixing time:	3-5 min.
Thickness per pour:	from 1 to 5 cm
Mixture density:	1.8-2.0 kg/dm³
Walkability:	6-8 hours
Application temperature:	from + 4°C to + 32°C

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono delle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di